

Material :

PÓ DE BRONZE TIPO 341-R00

Código :

D.2200.056.A**1- Composição Química:**

| ELEMENTO | MÍNIMO | MÁXIMO |
|--------------------|---------------|---------------|
| Cobre | 89,50 % | 90,50 % |
| Estanho | 9,50 % | 10,50 % |
| Estearato de Zinco | 0,55 % | 0,65 % |

2- Nível de Oxidação:

Perda ao Hidrogênio: 0,50% máx.

3- Distribuição Granulométrica (%):

| MALHAS ASTM | MÍNIMO | MÁXIMO |
|--------------------|---------------|---------------|
| + 100 | | 10,50 |
| + 150 | 2,50 | 15,00 |
| + 200 | 4,50 | 22,50 |
| + 250 | 4,00 | 16,00 |
| + 325 | 9,00 | 29,00 |
| - 325 | 30,00 | 60,00 |

4- Outros Ensaio:

| DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---------------|---------------|
| Densidade Aparente (g/cm ³) | 2,60 | 3,30 |
| Escoamento (s/50g) | | 38 |