

Metalpó	BOLETIM TÉCNICO	
Material :	PÓ DE COBRE TIPO PAM	Código : D.2200.015.F

1- Composição Química:

ELEMENTO	MÍNIMO	MÁXIMO
Cobre	99,50%	
Outros		0,50%

2- Nível de oxidação:

Perda ao Hidrogênio: 0,50% máx.

3- Distribuição Granulométrica (%):

MALHA ASTM	MÍNIMO	MÁXIMO
- 80 + 100		3,50
- 100 + 150	3,00	13,00
- 150 + 200	4,00	22,00
- 200 + 250	7,00	15,00
- 250 + 325	16,00	28,00
- 325	38,00	55,00

4- Outros Ensaio:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade Aparente (g/cm ³)	2,20	3,00
Escoamento (s/50g)		34'