

Metalpó	BOLETIM TÉCNICO	
	Material : ³ PÓ DE BRONZE	Código : D.2200.040.D

1- Composição Química:

ELEMENTO	MÍNIMO	MÁXIMO
Cobre	87,50%	90,50%
Estanho	9,50%	10,50%
Outros	-0-	2,00%

2- Nível de Oxidação:

Perda ao Hidrogênio: 0,50% máx.

3- Distribuição Granulométrica (%):

MALHA ASTM	MÍNIMO	MÁXIMO
- 80 + 100		4,20
- 100 + 150	2,50	13,00
- 150 + 200	4,00	22,00
- 200 + 250	5,50	14,00
- 250 + 325	16,00	25,00
- 325	38,00	55,00

4- Outros Ensaio:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade Aparente (g/cm ³)	3,00	4,20
Escoamento (s/50g)		30'