

Material :

PÓ DE BRONZE TIPO 341-R00

Código :

D.2200.056.A**1- Composição Química:**

ELEMENTO	MÍNIMO	MÁXIMO
Cobre	89,50 %	90,50 %
Estanho	9,50 %	10,50 %
Estearato de Zinco	0,55 %	0,65 %

2- Nível de Oxidação:

Perda ao Hidrogênio: 0,50% máx.

3- Distribuição Granulométrica (%):

MALHAS ASTM	MÍNIMO	MÁXIMO
+ 100		10,50
+ 150	2,50	15,00
+ 200	4,50	22,50
+ 250	4,00	16,00
+ 325	9,00	29,00
- 325	30,00	60,00

4- Outros Ensaio:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidade Aparente (g/cm ³)	2,60	3,30
Escoamento (s/50g)		38